

Definición

- Protector para madera, de acabado transparente incoloro o con color, formulado con emulsión alquídica modificada, en base acuosa. Contiene pigmentos orgánicos e inorgánicos.

Destino

- INTERIOR/EXTERIOR
NUEVOS/REHABILITACIÓN
- Para la decoración y protección de madera en interior y/o exterior, nueva o previamente tratadas con algún sistema de protección, excepto tarimas y superficies horizontales con tránsito peatonal.

Propiedades

- Excelente aplicabilidad
- Protección fungicida de la superficie
- Excelente protección contra la humedad
- Buena repelencia al agua
- Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos UV
- Formulado con tecnología **Quick Rain Protect***



Datos ambientales

■ Contenido en COV (según la directiva 2004-42/CE)	■ Valor límite de la CE para este producto (subcat. A/e): 130 g/L (2010) ■ Este producto contiene un máximo de 130 g/L de COV
■ Ficha de datos de seguridad	■ Consultar la FDS en: www.seigneurie.es

Características generales

Aspecto

- Envase: Líquido
- Acabado: Satinado

Obs.: El brillo puede aumentar en superficies saturadas.

Secado (a 23°C - 60% HR)

- Secado al tacto: 30 minutos
- Repintado: 3h aprox.
- Total: 3-4 semanas

Obs.: según las condiciones ambientales, temperatura, el tipo de madera

Colores y Envases

- En stock: Incoloro y Colores Ready
- Formatos disponibles: 0,75L, 5L

Rendimiento

- Madera Rugosa: 6-8 m²/L /capa
- Madera lisa: 8-10 m²/L /capa

Obs.: Según las condiciones de aplicación y las características ambientales y del soporte.

Extracto seco (sólidos)

- (Medido en incoloro)
- En volumen (teórico): 25-27 %

Densidad

- (Medido en incoloro): Kg/dm³
- 1,0-1,1 Kg/L

Aplicación

Marzo 2025

Proceso

TIPO DE SOPORTE	PREPARACIÓN ¹	IMPRIMACIÓN	ACABADO
Soporte nuevo	- Limpieza general - Desinfectar con DYRUWASH - Lijar - Desempolvar	- Tratamiento preventivo contra hongos e insectos con XYLOPHENE S.O.R.2	- 2-3 capas de CLASSIC AQUA
Soporte tratado			

Soportes y Preparación

Soportes

- Nuevos:
 - Madera con poro
- Antiguos:
 - De igual naturaleza que los nuevos, tratados o no con esmaltes, protectores, barnices u otros similares, sanos.
 - Para maderas pintadas con otros productos, eliminar todo hasta llegar a madera nueva.
 - Se recomienda comprobar la compatibilidad en una zona pequeña de control.

Preparación

- Los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos y otros contaminantes.
- Para superficies barnizadas debe eliminarse la pintura o barniz mediante lijado o usando un decapante adecuado.
- Se desaconseja aplicar el producto cuando la humedad en la madera sea superior al 15%, en maderas exóticas 18%.
- Antes de aplicar se aconseja lijar la madera en el sentido de la veta para abrir el poro y mejorar la adherencia, con una lija de grano 220-240.
- Como tratamiento preventivo/curativo se recomienda la aplicación de **Xylophene Hydro** o **Xylophene S.O.R.2**, previamente. Las maderas presurizadas o impregnadas al vacío (corroboradas), como la madera exótica, no deben ser tratadas contra hongos filamentosos (*Sponges*). Aunque tras 24 horas y dentro del periodo de 14 días, la madera puede ser tratada superficialmente con **CLASSIC AQUA** si el tipo de madera lo permite (consultar).

Aplicación

Material de aplicación

- Brocha, Rodillo

Dilución

- SIN DILUIR

Modo de aplicación y limpieza de herramientas

- Agitar el producto suavemente hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar, sin dilución, 2-3 capas de **CLASSIC AQUA**.
- Limpieza de herramientas con agua y detergente, inmediatamente tras su uso.

Precauciones para el uso y conservación

- Condiciones climáticas para la aplicación: Temperatura de aplicación del producto y del soporte superior a 2°C , inferior a 35°C y humedad relativa máximo 80%.
- Evitar aplicar el producto cuando el tiempo sea muy húmedo y/o frío.
- No aplicar el producto sobre madera caliente o con contacto directo Sol.
- No apilar las maderas pintadas hasta el secado total del producto.
- Si el producto estuviera en contacto con colas fenólicas durante el secado, pueden aparecer manchas blanquecinas.
- Todos los colores pueden ser mezclados entre sí para conseguir un color intermedio, en una proporción 1:1.
- **No aplicar el producto en acabado INCOLORO para maderas expuestas al exterior**, se debe mezclar mínimo 1:1.
- Conservar en un lugar protegido de heladas y temperaturas elevadas, hasta 12 meses en su envase original, sin abrir. (almacenar el envase original entre 5°C y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar)
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- No deseche los residuos por aguas residuales. Puede llevar el envase vacío a un punto de recogida para el reciclaje de residuos sólidos.
- Contribuya a la preservación del medio ambiente. Si en el envase quedase una fina capa de producto seco en el fondo y en las paredes, puede ser llevado al punto de reciclado.
- Para eliminar envases con producto no reutilizable, añadir al recipiente material absorbente, como arena de gato o papel de diario y dejar secar.
- Entregue los envases vacíos o con restos de producto en un punto de reciclado adecuado (consulte las normativas vigentes). Cierre bien el envase tras su uso.
- *La nueva tecnología **Quick Rain Protect** protege la madera de la lluvia tras 30 minutos de la aplicación (temperatura óptima entre 2° y 25°C).

Certificaciones

Certificaciones y Ensayos

- Todas nuestras plantas europeas están certificadas según ISO 14001 e ISO 9001



PPG Dyrup, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2685-038, Sacavém (PORTUGAL)
Tel.: +34 902 11 37 09
www.seigneurie.es

