

UNIVERSAL AQUA BRILLANTE



Enero 2023

Definición

- Barniz de poliuretano para madera en interior en base acuosa.

Destino

- INTERIOR
NUEVOS/REHABILITACIÓN
- Para barnizar puertas, ventanas, muebles y otros elementos de madera.

Propiedades

- Secado rápido
- Bajo olor
- Excelente resistencia a la abrasión y al roce
- No amarillea la madera
- Elevada elasticidad
- Elevada permeabilidad al vapor de agua



Brillante Brocha

Datos ambientales

■ Contenido en COV (según la directiva 2004-42/CE)	■ Valor límite de la CE para este producto (subcat. A/e): 130 g/L (2010) ■ Este producto contiene un máximo de 80 g/L de COV
■ Ficha de datos de seguridad	■ Consultar la FDS en: www.seigneurie.es

Características generales

Aspecto

- Envase: Líquido
- Acabado: Satinado

Colores y Envases

- En stock: Incoloro, Roble Medio, Roble Oscuro
- Formatos disponibles: 0,75 L

Secado

- Al tacto: 1 hora
 - Repintado: 2-4 h aprox.
 - Total: 16-24 horas
- Obs: el secado puede variar según las condiciones ambientales, el tipo de madera y la aplicación.

Rendimiento

- 12m²/L

Obs.: Según las condiciones de aplicación y las características ambientales y del soporte.

Aplicación

Enero 2023

Proceso

	MADERA EN INTERIOR	
TIPO DE SOPORTE	- Nuevos	- Pintados o barnizados
PREPARACIÓN	- Lijar - Limpiar	- Lijar - Decapar - Limpiar
TRATAMIENTO	Aplicar la XYLOPHENE HYDRO o SOR 2	
ACABADO	Aplicar 2-3 capas de UNIVERSAL AQUA BRILLANTE diluyendo la primera capa hasta un 10% con agua dulce, y lijando entre capas.	

Soportes y Preparación

Soportes

- Nuevos:
 - Madera con poro
- Antiguos:
 - De igual naturaleza que los nuevos, tratados o no con esmaltes, protectores, barnices u otros similares, sanos.
 - Para maderas pintadas con otros productos, eliminar todo hasta llegar a madera nueva.
 - Se recomienda comprobar la compatibilidad en una zona pequeña de control.

Preparación

- Los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos y otros contaminantes.
- Para superficies barnizadas debe eliminarse la pintura o barniz mediante lijado o usando un decapante adecuado.
- Se desaconseja aplicar el producto cuando la humedad en la madera sea superior al 15%.
- Antes de aplicar se aconseja lijar la madera en el sentido de la veta para abrir el poro y mejorar la adherencia, con una lija de grano 150-180.
- Si se pretende un acabado a poro cerrado, se recomienda aplicar previamente una capa de Bondex Tapaporos antes del lijado superficial.
- Si existe un barniz a poro cerrado, pero desconocemos la naturaleza del mismo, se recomienda realizar una prueba de adherencia y compatibilidad previamente.
- Como tratamiento preventivo/curativo se recomienda la aplicación de Xylophene Hydro o Xylophene SOR2, previamente.



Aplicación

Material de aplicación

- Brocha

Dilución

- Brocha: diluir la primera capa hasta un 10 % con agua potable y las siguientes SIN DILUIR

Modo de aplicación y limpieza de herramientas

- Agitar el producto suavemente hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar, sin dilución, hasta lograr el espesor deseado.
- Limpieza de herramientas con agua, inmediatamente tras su uso.

Precauciones para el uso y conservación

- Condiciones climáticas para la aplicación: Temperatura de aplicación del producto y del soporte superior a 10°C , inferior a 30°C y humedad relativa máximo 80%.
- Evitar aplicar el producto cuando el tiempo sea muy húmedo y/o frío.
- No aplicar el producto sobre madera caliente o con contacto directo Sol.
- Conservar en un lugar protegido de heladas y temperaturas elevadas, hasta 12 meses en su envase original, sin abrir. (almacenar el envase original entre 5°C y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar)
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- No deseche los residuos por aguas residuales. Puede llevar el envase vacío a un punto de recogida para el reciclaje de residuos sólidos.

Características legales

Certificaciones y Ensayos

- Todas nuestras plantas europeas están certificadas según ISO 14001 e ISO 9001



PPG Dyrup, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2685-038, Sacavém (PORTUGAL)
Tel.: +34 902 11 37 09
www.seigneurie.es

