

PANTIFLEX INTER NPS



Marzo 2016

Definición

- Capa intermedia, acrílica en dispersión acuosa.

Destino

- EXTERIOR FACHADAS PINTADAS
- Capa de imprimación del sistema de impermeabilización **GRANOTEC** y capa intermedia de los sistemas de impermeabilización **GRANOTEC** y **PANTIFILM** de 12 a 14.

Propiedades

- Forma la capa intermedia y de altas prestaciones de todos los sistemas de impermeabilización **SEIGNEURIE**, cubriendo las fisuras de los soportes hasta 2 mm, según las especificaciones de las normas NF DTU 42.1



Satinada Brocha Rodillo Pistola

Datos ambientales y de salud

■ Etiqueta medioambiental	■ No aplica
■ Emisiones dentro del Aire interior (según ISO 16000)	■ No aplica
■ COV (según la Directiva 2004-42/CE)	■ Valor límite UE para el producto (cat A/c): 40g/l ■ El producto contiene un máximo de 40g/l COV ■ Los valores COV según nuestros colorantes
■ Producción	■ Todas nuestras fábricas Francesas están certificadas ISO 14001 ■ Nuestros puntos de distribución a más de 800km
■ Certificado de construcción	■ No aplica
■ Fichas de seguridad	■ Consultar las FDS en: - www.quickfds.fr - www.seigneurie.es
■ Fichas ambientales y de salud	■ Consultar las FDES en: - www.inies.com - www.seigneurie.es
■ Declaración medioambiental	■ Consultar en: www.declaration.environnementale.gouv.fr

Características generales

Aspecto en envase

Pasta cremosa.

Aspecto de la capa seca

Satinado.

Colores

- En stock: blanco.
- En máquina de teñir: tonos pastel (tonalidades aproximadas).

Extracto seco

En peso 65 ± 2%. En volumen (teórico): 53 ± 2% (Para Blanco)

Densidad

(medido): kg/dm³
■ 1,18 ± 0,10 (norma NF EN ISO 2811-1)

Tiempo de secado

(a 23 °C - 50% HR)
Secado más largo con temperaturas bajas y humedad.
■ Repintado: 24 horas

Rendimiento

- 0,210 a 0,680 litros/m² (250 a 800 g/m²) sobre soportes lisos según el proceso elegido.
- Esta cantidad podría aumentar en función del relieve del soporte.

Envases

15 litros

Conservación

- 24 meses en su envase original, sin abrir. Conservar en un lugar protegido de heladas y temperaturas elevadas

Aplicación

Marzo 2016

Proceso

Procesos ⁽¹⁾ / Clase según la norma AFNOR NF 1062-1 (XP P 84-403)	A2/I1 se ajusta a las microfisuras existentes < 0,2 mm	A3/I2 se ajusta a las fisuras existentes < 0,5 mm	A4/I3 se ajusta a las fisuras existentes y futuras < 1 mm	A5/I4 se ajusta a las fisuras existentes y futuras < 2 mm
IMPRIMACIÓN ⁽²⁾	PANTIFLEX INTER NPS diluido al 5% 1 capa de 250 g/m ² (0,210 litros/m ²)	IMPRIDERME o IMPRITEX		
TRATAMIENTO DE FISURAS (art. 7.4.2 de DTU 42.1 P1-1 caso n° 2 y 3)	Masilla selladora adecuada / geotextil no tejida adecuada colocado sobre PANTIFLEX INTER NPS(3)			Masilla selladora adecuada
CAPA INTERMEDIA		PANTIFLEX INTER NPS diluido al 5% 1 capa a 300 g/m ² (0,250 litros/m ²)	PANTIFLEX INTER NPS 1 capa de 450 g/m ² (0,380 litros/m ²)	PANTIFLEX INTER NPS Encolado con geotextil no tejida adecuada 800 g/m ² (0,680 litros/m ²)
CAPA FINAL	GARNOTEC MATE	GARNOTEC MATE o PANTIFILM MAT o STRUCTURÉ según el aspecto de acabado elegido		

Véase las fichas técnicas correspondientes y los pliegos de condiciones técnicas.

(1) Sobre yeso: generalmente, las fachadas de yeso se deben tratar con revestimientos de la clase A4 o A5. El sistema A3 no es adecuado.

(2) Otras imprimaciones adaptadas para fibra de vidrio, gres cerámico, yeso y superficies polvorosas: véase las fichas descriptivas correspondientes

(3) En soportes con relieve: aplicar generosamente sobre 20 cm de ancho, una capa de PANTIFLEX INTER NPS (véase NF DTU 42.1).

Soportes y superficies, preparación

Soportes

- Soportes previstos en la norma NF DTU 42.1, brutos o revestidos de productos de pintura.
 - Hormigón de áridos corrientes o áridos ligeros.
 - Hormigón o carpintería de elementos enlucidos con mortero de aglomerante hidráulico.
 - Fibra de vidrio, gres cerámico (aplicación de una imprimación específica **IMPRIDERME**).

- Los soportes deben estar sanos, compactos y secos, y para determinar la naturaleza de las preparaciones y de la capa de imprimación hay que efectuar una inspección previa. Los soportes pintados requieren un estudio previo.
- Las superficies pintadas serán objeto de un estudio previo según NF DTU 42.1 incluyendo para yeso tipo "parisino".

Trabajos preparativos

- Se deben realizar según el pliego de condiciones técnicas y la norma NF DTU 42.1, incluyendo el yeso tipo «parisino» y con un máximo de esmero. Si es necesario realizar un saneamiento de la superficie, utilizar un fungicida/algicida adecuado.

Aplicación

Marzo 2016

Aplicaciones

Material de aplicación

- Rodillo texturado largo 18 mm.
- Brocha (para superficies pequeñas y contornos).
- Pistola: presión 210 bares. Boquillas: 525

Dilución

Listo para usar.

Modo de aplicación

Impermeabilización A2, A3 y A4 (I1, I2, I3)

- Aplicar generosamente **PANTIFLEX INTER NPS**.

Impermeabilización A5 (I4)

- Colocación de geotextil no tejida adecuada: aplicar generosamente 1 capa de PANTIFLEX INTER NPS con 400 g/m² (0,340 litros/m²).

Antes de su utilización, colocar geotextil no tejida adecuada, utilizando una espátula o un rodillo y eliminando perfectamente el aire encerrado y evitando cualquier surco o burbuja. Se deben aplicar de manera solapada con una solapa de al menos 5 cm.

- Después, aplicar otra capa nueva de **PANTIFLEX INTER NPS**, cubriendo perfectamente geotextil no tejida 400 g/m² (0,340 litros/m²).

Limpieza del material

Con agua, o con disolventes aromáticos si el producto se ha secado.

Precauciones para el uso

- Condiciones climáticas para la aplicación según la norma NF DTU 42.1. Temperatura superficial del soporte entre 5° C y 35° C. Humedad relativa de ambiente inferior a 80%. No aplicar en tiempos de heladas, en caso de lluvias previstas o con viento. **PANTIFLEX INTER NPS, siempre debe estar recubierto por la capa de acabado según el sistema elegido, y nunca se debe aplicar en interiores.**
 - El revestimiento debe terminar a 25 cm mín. del suelo. Estos 25 cm se pueden tratar con 2 o 3 capas de **PANCRYTEX**.

Características legales

Clasificación AFNOR

- NF T 36-005: Familia I - Clase 7b2
- NF DTU 42.1: I1 a I4

Higiene y seguridad

- Consultar la ficha de seguridad.

En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves de 8h a 18h, Viernes de 8h a 14h.)

PPG Dyrup Spain, S.A.

C/ Pla dels Avellaners, 4 – Pol Ind Santiga. 08210- Barberà del Vallés (Barcelona)
Tél.: +34 902 11 37 09
www.seigneurie.es