



- Pintura 100% Acrílica en base acuosa, con aditivos especiales, dándole una excelente repelencia al agua líquida.
- Brillo **Mate**
- Acabado **Fino**
- Disponible en **Blanco, Bases 10, 20 y 30**



TIPO DE PRODUCTO	LOCAL DE APLICACIÓN	SOPORTES
Pintura Plástica 100% Acrílica	Exterior	Hormigón Revoco

PROPIEDADES

Buena retención de color
Buena Flexibilidad
Excelente repelencia al agua líquida
Buena opacidad
Buena resistencia a los hongos y a las algas
Gran durabilidad

BENEFICIOS

Color estable a lo largo del tiempo
Resistencia a la fisuración (*)
Previene la aparición de humedad
No requiere tantas capas
Fachadas limpias y sin manchas
Aspecto perfecto durante más tiempo

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- RENDIMIENTO:
Superficies lisas: 10-15 m²/L (por capa)
Superficies rugosas: 8-10 m²/L (por capa)
- SECADO AL TACTO:
30 minutos
- REPINTADO:
Aprox. 4h en ambiente seco y ventilado
- SECADO TOTAL:
Aprox. 12 h

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- DENSIDAD: **1,334 (a 23°C)**
- VISCOSIDAD: **100-110 KU (a 23°C)**
- SÓLIDOS EN VOLUMEN: **38,4 ±1,0 %**
- PUNTOS DE INFLAMACIÓN: **no inflamable**

Valor límite de UE para este producto (subcat. A/c): 40 g/l (2010). Este producto contiene un máx 40 g/l COV

Preparación de superficies

En general, las superficies a pintar deben estar cohesionadas, libre de polvo, grasa y seca.

- Superficies nuevas de mampostería o hormigón: Materiales de construcción fraguados y secos, aplicar la imprimación **DIP FIX (WB) ref. 8655** (superficies pobres o enharinadas) o el **Imprimación Acuosa Blanca ref. 5415** (superficies sujetas a condiciones ambientales más agresivas) o **Dyprolite Ref.20416**.
- Superficies encaladas o polvorientas: Antes de la aplicación de la pintura, limpiar la superficie mediante chorro de agua a alta presión o un cepillado a fondo y aplicar una mano de la imprimación fijador **DIP FIX (WB) ref. 8655**.
- En locales donde se producen hongos y algas (en zonas muy húmedas y oscuras). Las zonas ya atacadas, limpiar con maquina de alta presión y aplicar un producto apropiado.

Repintado: eliminar la pintura antigua mal adherida y proceder a una limpieza general y después proceder como si fuera una superficie nueva.

(*) según resultado de su certificación

Aplicación

- Aplicar 2 o 3 capas de Dycrilforce, diluyendo con un 10-15% de agua en la 1ª capa y 5-10% en la 2ª y 3ª capa.

Sistema de aplicación

- Brocha, rodillo y pistola

Limpieza de herramientas

- Agua

Indicaciones importantes

- Algunos de los colores se pueden cambiar temporalmente cuando está mojado.
- Se recomienda que la pintura se aplique con una humedad relativa inferior al 80% y la temperatura ambiente y de la superficie debe estar entre 10 y 35 ° C.
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- Condiciones de almacenaje recomendadas: Almacenar el envase original entre 5°C y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar.

Nota: Los valores de las características están referidos al producto blanco, para los demás colores se puede admitir alguna diferencia, incluso en el Sistema Tintométrico. Como las condiciones pueden ser diversas, se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves las 8H00 hasta las 18H00, Viernes desde las 8H00 hasta las 14H00).