

PANTIPRIM TT



Marzo 2023

Definición

- Imprimación acrílica pigmentada, en dispersión acuosa, para todas las climatologías (*Tous Temps*).

Destino

- INTERIOR/EXTERIOR
NUEVO/MANTENIMIENTO
- Imprimación para soportes verticales y en todas las climatologías, nuevos o antiguos, de tipo hormigón y enlucidos de aglutinantes hidráulicos, en bruto o recubiertos con pinturas o revestimientos en buen estado, para revestir con pintura o revestimientos.

Propiedades

- Imprimación *Tous Temps*.
- Secado rápido, antes de lluvia 20 minutos.
- Repintable en el día, en tiempo cálido, frío y/o húmedo.
- Muy buena opacidad.
- Para su uso en interior y exterior.



Datos ambientales

■ Contenido en COV (según la directiva 2004-42/CE)	■ Valor límite de la CE para este producto (cat A/g): 30 g/L ■ Este producto contiene un máximo de 5 g/L de COV (estos valores contemplan nuestros colorantes)
■ Ficha de datos de seguridad	■ Consultar la FDS en: www.seigneurie.es

Características generales

Aspecto

- Envase: Líquido
- Aspecto: Mate

Brillo especular

- < 3% en un ángulo de 85°

Secado (α 23°C – 50% HR)

- **Antes de la lluvia:** 20 minutos
- **Secado al tacto:** 1 h aprox.
- **Repintado:** 4-6 h aprox.

Colores y Envases

- Formatos disponibles: 15L
- En stock: Blanco, y colores:
- **Colores pastel CHROMATIC®**

Rendimiento

- 8 a 10 m²/litro (por capa)
- Obs.: Depende del tipo de soporte, porosidad y rugosidad, así como de las pérdidas en la aplicación.

Extracto seco (sólidos)

- (Medido en blanco; norma EUR PL 005)
- En volumen (teórico): 43 % $\pm$ 2%
 - En peso: 54 % $\pm$ 2%

Densidad

- (Medido en blanco): kg/dm³
- 1,25 $\pm$ 0,10 (norma NF EN ISO 2811-1)

Aplicación

Marzo 2023

Proceso

	TODO TIPO DE SOPORTE APTO	
TIPO DE SOPORTE	- Nuevos	- Previamente pintados y adherentes
PREPARACIÓN ¹	- Limpiar - Lavar con agua a presión - Reparar lo necesario - Dejar secar	- Lavar con agua a presión - Raspar si es preciso - Reparar lo necesario - Dejar secar
IMPRIMACIÓN	Aplicar 1 capa de PANTIPRIM TT de forma generalizada con un rendimiento de 0,070 a 0,125 L/m ²	
ACABADO	Seleccionar el acabado óptimo en función del aspecto deseado, siguiendo las instrucciones de la correspondiente Ficha Técnica del producto.	

Soportes y Preparación

Soportes

- Nuevos:
 - Hormigón
 - Enlucidos hidráulicos a base de cemento
 - Yeso
- Antiguos:
 - De igual naturaleza que los nuevos, recubiertos o no con sistemas de pintura antiguos. Para determinar la naturaleza de las preparaciones y la capa de imprimación necesarias hay que efectuar una inspección previa.

Preparación

- Los soportes deben ser duros, estar completamente secos, cohesionados, firmes y exentos de polvo.
- Deben realizarse las reparaciones oportunas para conseguir una buena planimetría y evitar fisuras, grietas, ampollamientos del revestimiento actual y otros defectos del soporte.
- Las eflorescencias salinas, grasas, mohos, algas y otros contaminantes, deberán eliminarse utilizando un producto adecuado, en caso de duda contacte con nuestro departamento técnico.
- Los soportes de hormigón deben estar completamente curados antes de pintar.
- Los puntos con humedad u otras patologías deberán solucionarse antes de ser pintados.
- La pintura antigua mal adherida debe eliminarse completamente.
- Si la pintura antigua se encuentra en buen estado, proceder con una limpieza superficial y un lijado cuidadoso.

Aplicación

Material de aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Pistola de aire comprimido o *airless* (Boquilla 18-20/1000e; Presión: 190-210 bar)

Dilución

- Listo al uso. NO DILUIR.

Modo de aplicación y limpieza

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar 1 capa de **PANTIPRIM TT**, asegurándose que todo el soporte queda cubierto uniformemente.
- Limpieza con agua dulce, o con disolvente aromático si el producto se ha secado.

Precauciones para el uso y conservación

- Condiciones climáticas para la aplicación según la norma NF DTU 59.1: temperatura ambiente y temperatura del sustrato superiores a 5°C e inferiores a 35°C. Humedad relativa ambiental inferior al 80%. No aplicar en atmósferas que pueden provocar condensaciones, ni sobre superficies heladas o sobrecalentadas, ni generalmente bajo condiciones que pueden llevar a una activación anormal del secado (corrientes de aire, luz solar, etc.)
- Conservar en un lugar protegido de heladas y temperaturas elevadas, hasta 12 meses en su envase original, sin abrir. (Almacenar el envase original entre 5°C y 30°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar)
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- Está desaconsejada la utilización de colores con un coeficiente de absorción solar superior a 0'7 (colores fuertes con un índice de luminancia Y inferior a 35%) sobre superficies que pueden estar expuestas al sol. (Consulte con nuestro departamento de colorimetría)

Características legales

Certificaciones y Ensayos

- Todas nuestras plantas francesas están certificadas según ISO 14.001.
- Emisiones al aire interior (según ISO 16000): **A+**