

IMPRIMA RAPID



Octubre 2020

Definición

- Imprimación nutritiva concentrada, a base de resinas alquídicas modificadas en solución.
- Secado ultrarrápido

Destino

- INTERIOR/EXTERIOR
NUEVOS/REHABILITACIÓN
- En interiores: imprimación de paredes y techos de soportes habituales, normalmente soportes de albañilería (excepto metales) para aplicar antes de pintar, raspar o enlucir.
- En exteriores: Imprimación para madera sin pintar. Puede aplicarse sobre carpintería, siempre que vayan a ser posteriormente pintados.

Propiedades

- Excelente opacidad.
- Fácil aplicación.
- Uniformiza la absorción de los soportes.
- Facilita la aplicación de acabados con las máximas prestaciones.
- Buena tensión.
- Puede aplicarse sobre materiales alcalinos en interiores.
- Secado **ultrarrápido**.



SemiMate



Brocha



Rodillo



Pistola

CHROMATIC
SYSTEM®

Datos ambientales

■ Contenido en COV (según la directiva 2004-42/CE)	■ Valor límite de la CE para este producto (subcat. A/g): 350 g/L (2010) ■ Este producto contiene un máximo de 350 g/L ■ Los valores COV indicados, consideran nuestros colorantes
■ Ficha de datos de seguridad	■ Consultar la FDS en: www.seigneurie.es

Características generales

Aspecto

- Envase: Líquido
- Acabado: Semi Mate

Colores y Envases

- En stock: Blanco
- Colores: Colores pastel de la carta **Chromatic®**
- Formatos disponibles: 5L y 15L

Densidad

- (Medido en blanco): Kg/dm³
- 1,49 ± 0,05 (norma EUR PL004)

Secado (a 23°C - 50% HR)

- Secado al tacto: 2h
- Secado: 2h
- Repintado: 5h

Obs.: En épocas de frío y/o humedad y/o sobre soportes porosos, el tiempo de secado puede variar.

Rendimiento

- 8-10 m²/L (por capa)

Obs.: Según las condiciones de aplicación y las características ambientales y del soporte.

Brillo especular

- < 6% en ángulo de 85°

Extracto seco (sólidos)

- (Medido en blanco)
- En volumen (teórico): 62,0 ± 2%
 - En peso (norma EUR PL 005): 80 ± 2%



Aplicación

Proceso

	INTERIOR	EXTERIOR
TIPO DE SOPORTE	<ul style="list-style-type: none"> - Albañilería común - Soportes antiguos y no adherentes - Madera sin tratar - Yeso y derivados 	<ul style="list-style-type: none"> - Madera sin tratar - Mortero cementoso y derivados
PREPARACIÓN		<ul style="list-style-type: none"> - Lijado - Desengrasado
IMPRIMACIÓN ¹	1 capa de IMPRIMA RAPID diluido 5 %	1 capa de IMPRIMA RAPID diluido 5 %
CAPA DE ACABADO	Según naturaleza del soporte, ubicación y aspecto deseado.	

(1) Se deben respetar los rendimientos indicados para obtener una acabado perfecto. Consultense las fichas técnicas correspondientes.

Soportes y Preparación

Soportes

■ **NUEVOS:**

- Yeso y enlucidos
- Soportes de albañilería interior
- Madera
- Placas de Yeso Laminado
- Hormigón, cemento y derivados

■ **ANTIGUOS:** De igual naturaleza que los nuevos, recubiertos o no con sistemas de pintura antiguos. Para determinar la naturaleza de las preparaciones y la capa de imprimación necesarias hay que efectuar una inspección previa.

Preparación

- Los soportes deben ser duros, estar completamente secos, cohesionados, firmes y exentos de polvo.
- Deben realizarse las reparaciones oportunas para conseguir una buena planimetría y evitar fisuras, grietas, ampollamientos del revestimiento actual y otros defectos del soporte.
- Las eflorescencias salinas, grasas, mohos, algas y otros contaminantes, deberán eliminarse utilizando un producto adecuado, en caso de duda contacte con nuestro departamento técnico.
- Los puntos con humedad u otras patologías deberán solucionarse antes de ser pintados.
- La pintura antigua mal adherida debe eliminarse completamente.
- Si la pintura antigua se encuentra en buen estado, proceder con una limpieza superficial y un lijado cuidadoso.
- **Madera barnizada: decapado total, neutralizado correcto del soporte para evitar migraciones de ácidos y otros restos, seguido de un aclarado cuidadoso, secado y lijado.**



Aplicación

Material de aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Pistola

Dilución

- Brocha, rodillo: Añadir 5% a 10% en volumen de *White-Spirit* en función de la absorción de la superficie
- Pistola: consultar

Modo de aplicación y limpieza

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar 1 capa de **IMPRIMA RAPID**.
- Limpieza con Disolvente Sintético o *White-Spirit*.

Precauciones para el uso y conservación

- Evitar aplicar el producto cuando el tiempo sea muy húmedo y/o frío.
- Conservar en un lugar protegido de heladas y temperaturas elevadas, hasta 24 meses en su envase original, sin abrir.
- Punto de inflamación: Entre 21°C y 55°C.
- Inflamable. No respirar los vapores. En caso de ventilación insuficiente, llevar una mascarilla respiratoria apropiada.
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- Condiciones de almacenaje recomendadas: Almacenar el envase original entre 5°C y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar.

Características legales

Certificaciones y Ensayos

- Todas nuestras plantas europeas están certificadas según ISO 14.001
- NF T 36005: Familia I - **Clase 4a**
- Emisiones al aire interior (según ISO 16.000): **C**