



INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

REF.4125/ 35/ 45 FT Nº0156

FEB-2020 (WE0241)



- Barniz acuoso, a base de resinas acrílicas.
- Para el embarnizado de todo tipo de suelos y parqués en el interior, cuando se pretende una elevada resistencia a la abrasión.
- Brillo Brillante, Satinado, Mate
- Acabado Liso
- Disponible en Incoloro.

0,75L
4L



TIPO DE PRODUCTO	LOCAL DE APLICACIÓN	SOPORTES
Barniz suelos	Interior	Madera

PROPIEDADES

BENEFICIOS

Elevada dureza

Mayores periodos sin mantenimiento

Buena resistencia a los golpes y al desgaste

Mayor durabilidad

Lavable

Limpieza fácil

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- RENDIMIENTO:
10-12 m² / litro (por capa)
- SECADO AL TACTO: **Aprox. 30 min.**
- REPINTADO: **Aprox. 4 h**
- SECADO COMPLETO: **Aprox. 10 h**
- SECADO TOTAL: **1 semana**
(los secados son para 23°C y HR 60%)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

	Brillante	Satinado	Mate
Densidad	1,042- 1,044	1,042- 1,047	1,046- 1,051
Extracto seco total (%)	37,5-39,5	35-38	37-38,5
Viscosidad Brookfield	600-800 CPS	500-700 CPS	500-700 CPS
Brillo 60° a las 24 h	> 80	25- 45	10- 16
Valor límite da UE para este producto (subcat. A/i): 140 g/l (2010). Este producto contém no máx.	74 g/l COV	72,1 g/l COV	72,4 g/l COV

Preparación de Superficies

En general, la superficie a pintar debe hallarse limpia, seca y exentos de polvo, grasas y arena .

- Eliminar completamente todas las capas de cera, o, en el caso de suelos barnizados, se recomienda comprobar la compatibilidad en una zona pequeña, lijar suavemente para facilitar la adherencia.
- Para un tratamiento preventivo y/o curativo contra el ataque de insectos/hongos, aplicar previamente **Multi-tratamiento** sobre todas las caras de la madera.
- Si fuera necesario alterar el color de la madera, utilizar **Protector ADN Satinado**. Estos productos deben ser diluidos y aplicados con una muñequilla de trapo sin pelusa, para evitar espesores de película seca que pueden comprometer la resistencia del barniz. Después de aplicar el último paso del producto de color debe esperar 3 a 4 días antes de aplicar la primera capa de barniz **Pavidur**.
- Para otras soluciones decorativas, consultar a nuestro servicio técnico.

Aplicación

- Agitar bien el producto antes de usar. Se tiene que tener cuidado con el satinado o mate, ya que puede presentar un ligero poso fácilmente dispersable.
- Aplicar 2-3 capas cruzando y alisando en el sentido de la veta de la madera. Para un acabado perfecto, se recomienda entre capas lijar ligeramente.
- Proceder a diluir si es necesario y homogeneizar. Aplicar el producto

Sistema de aplicación

- Brocha o rodillo, normalmente sin dilución. En caso necesario, diluir hasta un 10% con agua.

Limpieza de herramientas

- Inmediatamente después de su aplicación, lavar con agua y detergente

Indicaciones importantes

- El producto debe ser aplicado a una temperatura ambiente de entre 10 y 35°C, y una humedad relativa inferior al 80%.
- El barniz satinado o mate después de algún tiempo de almacenaje, puede presentar un ligero poso fácilmente dispersable. Se recomienda una homogeneización del producto antes de la aplicación.
- Condiciones de almacenaje recomendadas: Almacenar el envase original entre 5°C y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar.
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- No deseche los residuos por aguas residuales. Puede llevar el envase vacío a un punto de recogida para el reciclaje de residuos sólidos.
- El acabado es mejor si el producto es aplicado diluido, más puede ser necesario aplicar una capa de más.

Nota: Como las condiciones pueden ser diversas, se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709.



Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

PPG DYRUP SPAIN, S.A.

Polígono Industrial Santiga, Pla dels Avellaners, 4
08210 Barberá del Vallés Barcelona, Spain

www.seigneurie.es

Tel.: +34 93 729 30 00