

Definición

- Lasur para hormigón con aspecto satinado a base de resina acrílica en fase acuosa.

Destino

- EXTERIOR / INTERIOR SOPORTES NUEVOS / SOPORTES Y FACHADAS EN SERVICIO
- Decoración y protección de hormigones desencofrados, y de materiales de construcción donde se quiere mantener el aspecto arquitectónico.

Propiedades

- Resalta la estructura natural de los materiales que recubre, gracias a su transparencia y a su coloración.
- Protege el soporte de agua de chorreo.
- Protege el soporte de la carbonatación gracias a su alta resistencia a la difusión de CO₂.
- PV T1-326-8 de la universidad de DORTMUND.



Satinado Lasur Brocha Rodillo Pistola

Datos ambientales y de salud

Etiqueta medioambiental	
Emissiones dentro del Aire interior (según ISO 16000)	Sin compuestos CMR clase 1 y 2 (según 30/04/2009)
COV (según la Directiva 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> Valor límite UE para el producto (cat A/a): 30g/l El producto contiene un máximo de 29g/l COV Los valores COV según nuestros colorantes
Producción	<ul style="list-style-type: none"> Todas nuestras fábricas Francesas están certificadas ISO 14001 Nuestros puntos de distribución a más de 800km
Certificado de construcción	No aplica
Fichas de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Consultar las FDS en: <ul style="list-style-type: none"> -www.quickfds.fr - www.seigneurie.es
Fichas ambientales y de salud	<ul style="list-style-type: none"> Consultar las FDES en: <ul style="list-style-type: none"> -www.inies.com - www.seigneurie.es
Declaración medioambiental	Consultar en: www.declaration.environnementale.gouv.fr

Características generales

Aspecto en envase

Líquido.

Aspecto de la capa seca

Transparente colorado. Satinado

Colores

- En stock: Incoloro.
- En máquina de tintar: 21 colores de la carta **KUBIK'O**.

Densidad

(medido en blanco): kg/dm³
 ■ 1,07 ± 0,10

Extracto seco

(En blanco).
 En peso (norma EUR PL 005): 34 ± 2%.
 En volumen (teórico): 27 ± 2%.

Tiempo de secado

(a 23° C - 50% HR)
 ■ Al tacto: 2 horas.
 ■ Secado: 6 horas.

Tiempo de repintado

(a 23°C - 50% HR)
 ■ Repintado: 12 horas

Rendimiento

- En la 1ª capa: 10 a 12 m²/litro (0,090 a 0,110 kg/m²).
- En la 2ª capa: 12 a 16 m²/litro (0,070 a 0,090 kg/m²) según la naturaleza y la porosidad y el relieve de las superficies.

Envases

1 litro, 5 litros y 15 litros.

Conservación

24 meses en su embalaje original, sin abrir.
 Conservar en un lugar protegido de heladas y temperaturas elevadas.

Aplicación

Marzo 2018

Proceso

PROCESOS Y SISTEMAS SEGÚN LA ELECCIÓN DEL ACABADO Y ASPECTO DESEADOS					
Nivel de opacidad	Acabado semi-transparente	Acabado semi-opaco			
Aspecto	Satinado clásico	Satinado clásico		Satinado metalizado	
Estado del soporte	Superficies sanas o porosas	Superficies sanas	Superficies porosas	Superficies sanas	Superficies porosas
Imprimación	1 capa de FIXATEUR KUBIK'O incoloro	-	1 capa de FIXATEUR KUBIK'O coloreado	-	1 capa de FIXATEUR KUBIK'O incoloro
Acabado	2 capas de KUBIK'O (1ª capa diluida al 10% con agua)	2 capas de KUBIK'O (1ª capa diluida al 10% con agua)	2 capas de KUBIK'O (1ª capa diluida al 10% con agua)	2 capas de KUBIK'O SILVER (1ª capa diluida al 10% con agua)	2 capas de KUBIK'O SILVER (1ª capa diluida al 10% con agua)

Véase las fichas técnicas correspondientes.

Soportes y superficies, preparación

Soportes

- Nuevos: duros, sanos, compactos y secos.
- Hormigón desencofrado la norma NF P NF P 18210 (DTU 23.1) con la calidad "hormigón visto".
- Otros: Soportes antiguos sin pintar (piedras, ladrillos, enlucidos de aglomerantes hidráulicos).
- Es necesario realizar un reconocimiento previo que determine la naturaleza de las preparaciones.

- **RECOMENDACIONES:** Por la gran variedad de aspectos y coloraciones del hormigón, para evaluar el efecto estético de KUBIK'O, es imprescindible que el constructor o su representante valide las superficies de referencia antes de realizar el conjunto de los trabajos en toda la obra. Estos soportes (2m² como mínimo) se someterán a todas las preparaciones del soporte así como a la aplicación del sistema completo KUBIK'O
- La coloración final depende del micraje aplicado por capa, por lo que es necesario que el producto sea aplicado de manera regular para obtener un aspecto final unifórme.

Trabajos preparativos

- Se deben realizar según la norma NF P 74201 (DTU 59.1) y con un máximo de cuidado. El cemento nuevo debe estar curado, un mínimo de 28 días para estar perfectamente seco (humedad inferior a 5% en peso, pH inferior 13). Los retoques puntuales se tendrán que realizar a realizar con un producto que presenta un color y una porosidad similares al hormigón. Eliminar suciedades, líquenes, algas, manchas de óxido, grasas y aceite de desencofrado, con los medios apropiados. Cepillar las superficies pulverulentas. Lavar con agua a presión. y, si fuera necesario, realizar un saneamiento algicida y fungicida aplicar un producto adecuado.

Material de aplicación

- Rodillo de microfibras 10mm.
- Brocha para superficies pequeñas y retoques.
- **Preferentemente, pistola con presión baja.**

Dilución

Brocha o rodillo: Para la primera capa, KUBIK'O se diluye al 10%, para el acabado se utiliza sin diluir.

Limpieza del material

Con agua.

Precauciones para el uso

- Condiciones climáticas para la aplicación según la norma NF DTU 59.1. Temperatura ambiente y temperatura de la base superiores a 5°C. Humedad relativa de ambiente inferior a 80%. No aplicar en atmósferas que puedan dar lugar a condensaciones ni, sobremanera, en ambientes que puedan activar anormalmente el secado (viento, sol, etc.).

- Aplicar el KUBIK'O acotando la superficie en paños bien delimitados (por ejemplo a la derecha de cada empalme de la banda) sin invadir el paño contiguo.
- Para paños grandes, aplicar KUBIK'O con la pistola.
- Con el rodillo, aplicar el producto trabajando de abajo hacia arriba.

Características legales

Clasificación AFNOR

- Condiciones climáticas para la aplicación según la norma NF DTU 59.1.
- NF T 36-005: Familia I - Clase 7b2
- XP T 34-722: D1
- NF EN 1062-1: E1 - V2 - W3 - A0 - C1

Higiene y seguridad

- Consultar la ficha de seguridad

En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 13 709 (L-J de 8h a 18h, V de 8h-14h)

PPG Dyrup Spain S.A.

Pol. Ind Santiga – Pla dels Avellaners, 4 - 08210 Barberà del Vallés (BCN)

Tel.: +34 902113709

www.seigneurie.es