

Definición

- Preparación de las maderas con copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.

Destino

- INTERIOR NUEVOS / ANTIGUAS
- Preparación de las maderas de interior antes del barnizado, si se pretende un acabado a poro cerrado.

Propiedades

- Buen sellado.
- No altera el color de la madera.
- Regulariza la absorción de la superficie.
- Prepara la madera para un acabado perfecto.
- Secado rápido.



Satinado

Brocha

Pistola

Datos ambientales

■ Contenido en COV (según la directiva 2004-42/CE)	■ Valor límite de la CE para este producto (cat A/g): 30g/L ■ Este producto contiene un máximo de 27g/L de COV
■ Ficha de datos de seguridad	■ Consultar la FDS en: www.seigneurie.es

Características generales

Aspecto

- Envase: Líquido lechoso
- Satinado

Colores y Envases

- En stock: Incoloro
- Formatos disponibles: 0,75L, 2,5L

Extracto seco (sólidos)

- (Medido en blanco)
- En volumen (teórico): 37 ± 2%

Secado (a 23°C - 50% HR)

- Secado al tacto: 15' aprox.
- Repintado: 30' aprox.
- Aplicación de acabados: 2h aprox.

Rendimiento

- 14 a 15 m²/L (por capa)

Obs.: Según las condiciones de aplicación y las características ambientales y del soporte.

Densidad

- (Medido en blanco): Kg/dm³
- 1,01 ± 0,01 (norma EN ISO 2811-1)

Aplicación

Septiembre 2019

Proceso

	TRATAMIENTO	
TIPO DE SOPORTE	NUEVOS	ANTIGUOS
PREPARACIÓN	LIMPIEZA	Eliminar acabado Limpiar
APLICACIÓN ¹	1 ó 2 capas de TAPAPOROS	
ACABADO	Según producto elegido	

(1) Se deben respetar los rendimientos indicados para obtener un acabado perfecto. Consúltense las fichas técnicas correspondientes.

Soportes y Preparación

Soportes

- Nuevos:
 - Madera sin tratar.
- Antiguos:
 - De igual naturaleza que los nuevos, recubiertos o no con sistemas de pintura/barniz/lasure antiguos. Para determinar la naturaleza de las preparaciones necesarias hay que efectuar una inspección previa.

Preparación

- Los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos y otros contaminantes.
- En madera, se recomienda evitar aplicar el producto cuando la humedad en la madera sea superior al 15%.
- Eliminar cualquier tipo de acabado, lijando o aplicando BONDEX DECAPANTE UNIVERSAL (consultar ficha técnica)
- En maderas nuevas sin tratar, se recomienda la aplicación de FONDOS BONDEX para un tratamiento preventivo y/o curativo.
- Aplicar el producto directamente sobre la madera limpia.

Aplicación

Material de aplicación

- Brocha
- Pistola

Dilución

- Listo al uso.

Modo de aplicación y limpieza

- Agitar el producto suavemente hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar 1 ó 2 capas de **TAPAPOROS**, asegurándose que todo el soporte queda cubierto uniformemente.
- Una vez seco, proceder a un lijado de toda la superficie y eliminar el exceso de película. Limpiar el polvo después del lijado para mejorar la adherencia y la resistencia final del acabado.
- Limpieza con agua dulce.

Precauciones para el uso y conservación

- Condiciones climáticas para la aplicación : Temperatura de aplicación del producto y del soporte superior a 5°C , inferiores a 35°C y humedad relativa interior máximo 80%.
- Conservar en un lugar protegido de heladas y temperaturas elevadas, durante 24 meses en su envase original, sin abrir. (almacenar el envase original entre 5°C y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar)
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- El acabado puede ser barniz acuoso, sintético o celulósico, **no se puede utilizar con lasur**.
- El producto en el envase tiene un aspecto lechoso, que se esclarece después del secado.

Características legales

Certificaciones y Ensayos

- Todas nuestras plantas portuguesas están certificadas según ISO 14.001.