

UV Extra Protect

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

REF 4709 FT N° 101



EXT

FEB-2020 (WE238)



- Protector acuoso incoloro para madera, a base de resinas acrílicas de nueva tecnología. No contiene pigmentos.
- Destinado a todos las superficies y especies de madera. Según el tipo de madera se deberá aplicar previamente un fondo adecuado.
- La durabilidad está entre 2-5 años dependiendo del espesor de la capa, las condiciones climáticas y el tipo de manutención.
- Brillo: **Semibrillante**
- Disponible en **Incoloro**

0,75L

2,5L



TIPO DE PRODUCTO	LOCAL DE APLICACIÓN	SOPORTES
Lasur decorativo	Exterior	Maderas

PROPIEDADES

Contiene filtros anti-UV

Protección fungicida de la superficie

Repelencia al agua

Secado rápido

BENEFICIOS

Elevada resistencia a la intemperie y a los rayos UV

Retarda el desarrollo del moho y hongos

Excelente impermeabilización, dejando respirar la madera

Posibilidad de aplicar el sistema completo en un día

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- RENDIMIENTO: **13 m²/L**, dependiendo del sustrato. El espesor de la capa seca tiene que ser mínimo 75 µm con las 3 capas.
- SECADO AL TACTO: **30 min.**
- REPINTADO: **aprox. 4 h**
- SECADO TOTAL: **12 h (a 23 °C y a HR 60%)**
- SECADO COMPLETO: **aprox. 48 h**

Nota: En algunas maderas exóticas con ciertos extractos de la madera, se puede alargar el tiempo de secado. Se recomienda realizar un pequeño test o un lavado con disolvente celulósico antes del tratamiento.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- DENSIDAD: **1,0 – 1,1 Kg/L**
- VISCOSIDAD: **No gotea**
- CONTENIDO EN SÓLIDOS: **34,5 % (peso) / 32,3 % (volumen)**
- PUNTOS DE INFLAMACIÓN: **No inflamable**
- Brillo: **40-50 (ángulo 60°)**
- Olor: **Suave**

Valor limite de UE para este producto (subcat. A/e): 130 g/l (2010). Este producto contiene un máx. 10 g/l COV



UV Extra Protect

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

REF 4709 FT N° 101

FEB-2020 (WE238)

Preparación de Superficies

- La superficie debe estar bien limpia, seca, sólida, libre de grasa, óxido, aceite y cera. Lijar la madera de cualquier resto de contaminante.

Madera Nueva

- Ligar ligeramente la madera en el sentido de la veta para abrir el poro y mejorar la adherencia.
- Para obtener mejores resultados, aplicar 1 capa de **Fondo Multitratamiento** y 3 capas de **UV Extra Protect**, obtenido como mínimo un espesor seco de 75 µm.

Maderas deterioradas o en mal estado

- Eliminar completamente la pintura o el barniz desconchado y no adherido, mediante lijado o cepillado, eliminar el polvo, la suciedad, grasas o ceras y algas y proceder a continuación como en maderas nuevas.

Mantenimiento

- El tratamiento de la madera debe estar inspeccionado por lo menos una vez al año o cuando haya una pérdida de brillo y degradación del color a causa del tiempo y la erosión.
- Todas las partes deterioradas deben ser renovados inmediatamente y aplicar el sistema completo.
- Las superficies deben mantenerse limpias. Se recomienda cada segundo año (después de reparar las partes deterioradas), aplicar 1 capa de **UV Extrem Protect**, para prolongar la durabilidad y prevenir su degradación futura.

Restauración total:

- Si es necesario restaurar totalmente, se desaconseja aplicar otra vez un sistema incoloro y se recomienda aplicar un lasur translúcido coloreado u opaco.

Aplicación

- Homogeneizar el producto antes de su utilización. Aplicar 1 capa de **Fondo Multitratamiento** y 3 capas de **UV Extra Protect**, obtenido un espesor seco mínimo de 75 µm, sin diluir.
- Aplicar el producto cruzando y alisando en el sentido de la veta de la madera
- No aplicar en superficies horizontales.
- Reforzar las áreas problemáticas de la madera, como esquinas, talla de madera, intersecciones, aplicando capas para suplementarias para conseguir una buena protección.

Sistema de aplicación

- Brocha o rodillo



Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

PPG DYRUP SPAIN, S.A.

Polígono Industrial Santiga, Pla dels Avellaners, 4

08210 Barberà del Vallés Barcelona, Spain

www.seigneurie.es

Tel.: +34 93 729 30 00

UV Extra Protect

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

REF 4709 FT N° 101

FEB-2020 (WE238)

Limpieza de herramientas

- Lavar inmediatamente con agua y jabón

Indicaciones importantes

- Para obtener un beneficio total del acabado incoloro, es importante seguir las recomendaciones de mantenimiento y renovación.
- Dado que UV Extra Protect no contiene pigmentos, es importante tener en cuenta que el protector no esconderá cualquier daño existente o futuros o decoloración. Los sistemas incoloros atrasan el proceso natural del amarilleamiento de la madera, pero con el tiempo puede ocurrir algunos cambios en el color de la madera.
- No es recomendado para superficies horizontales, como terrazas, suelos, etc.
- No cerrar las puertas o ventanas antes de 48 h después de la aplicación
- En maderas exóticas o ricas en taninos, como Roble, se recomienda realizar una prueba previa o aplicar un fondo adecuado. Las maderas contienen extractos colorantes que pueden producir manchas, sobre cuando están expuestas a la humedad o a la lluvia.
- Se recomienda no pintar bajo la acción directa de la radiación solar.
- El producto debe ser aplicado a una temperatura ambiente de entre 5 y 35°C, y una humedad relativa inferior al 80%, considerando una media diaria.
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- Condiciones de almacenaje recomendadas: Almacenar el envase original entre 10°C y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar
- Plazo de validez: 3 años en su envase original herméticamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar. El plazo de validez disminuye después de abrirlo.
- No deseches los residuos por aguas residuales. Puede llevar el envase vacío a un punto de recogida para el reciclaje de residuos sólidos.

Nota: Como las condiciones pueden ser diversas, se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709

BONDEX

Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

PPG DYRUP SPAIN, S.A.

Polígono Industrial Santiga, Pla dels Avellaners, 4
08210 Barberà del Vallés Barcelona, Spain
www.seigneurie.es
Tel.: +34 93 729 30 00

Una marca PPG



2/2