

HERMINA BC



Marzo 2024

Definición

- Pintura mate con resinas vinílicas recicladas, aditivada con siloxanos.

Destino

- INTERIOR
- NUEVO/MANTENIMIENTO
- Estancias secas.

Propiedades

- Excelente opacidad
- Monocapa
- Gran blancura perdurable
- Aplicación sin marcas de rodillo, incluso en grandes áreas



Datos ambientales

■ Contenido en COV (según la directiva 2004-42/CE)	■ Valor límite de la CE para este producto (cat. A/a): 30 g/L ■ Este producto contiene un máximo de 2 g/L de COV ■ Los valores COV indicados, consideran nuestros colorantes
■ Ficha de datos de seguridad	■ Consultar la FDS en: www.seigneurie.es

Características generales

Aspecto ■ Envase: Semi-gelificado ■ Acabado: Mate	Colores y Envases ■ Formatos disponibles: 5L, 15L ■ Colores: Blanco y colores PASTEL: - <i>Catálogo de colores Chromatic®</i>	Extracto seco (sólidos) Medido en blanco ■ En volumen (teórico): 36 ± 2% ■ En peso (norma EUR PL 005): 53 ± 2%
Brillo especular ■ < 2 % en un ángulo de 85°	Rendimiento ■ MONOCAPA: 6-8 m²/L por capa ■ BI-CAPA: 8-12 m²/L por capa Obs.: Según las condiciones de aplicación y las características ambientales y del soporte.	Densidad (Medido en blanco): Kg/dm³ ■ 1,40 ± 0,05 (norma EUR PL-004)
Secado (a 23°C - 50% HR) ■ Secado: 3 h ■ Repintado: 6 h aprox. (si no se aplica como monocapa)		

"La finalidad de estas instrucciones es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestros productos. Las informaciones contenidas se basan en nuestros conocimientos actuales y el resultado de ensayos realizados con un afán constante por la objetividad en función de las condiciones de utilización, conforme con las normas o la DTU en vigor." Por la constante evolución de la técnica, nuestros clientes, antes de cualquier aplicación, deben comprobar en nuestros servicios si existe una versión actualizada de estas instrucciones.



Aplicación

Marzo 2024

Proceso

TIPO DE SOPORTE	PREPARACIÓN	IMPRIMACIÓN	ACABADO
Placas de Yeso Laminado	- Revisar juntas - Limpieza superficial	- 1 capa de PANTIPRIM TT	- 1 ó 2 capas de HERMINA BC
Yeso y derivados	- Cepillar - Desmontar - Limpieza superficial	- 1 capa de PANTIPRIM TT o IMPRIMA RAPID (pulverulentos) diluido al 5%	
Morteros de cemento y derivados		- 1 capa de PANTIPRIM TT o IMPRIMA RAPID diluido al 5%	
Antiguos fondos Sí adherentes	- Desinfectar - Lijar - Limpieza superficial		
Antiguos fondos NO adherentes	- Raspar - Desinfectar - Enjuagar	- 1 capa de PANTIPRIM TT	

Soportes y Preparación

Soportes

- Nuevos:
 - Yeso y derivados
 - Placa de yeso laminado
 - Morteros cementosos y derivados
- Antiguos:
 - De igual naturaleza que los nuevos, recubiertos o no con sistemas de pintura antiguos. Para determinar la naturaleza de las preparaciones y la capa de imprimación necesarias hay que efectuar una inspección previa.

Preparación

- Los soportes deben ser duros, estar completamente secos, cohesionados, firmes y exentos de polvo.
- Deben realizarse las reparaciones oportunas para conseguir una buena planimetría y evitar fisuras, grietas, ampollamientos del revestimiento actual y otros defectos del soporte.
- Los puntos con humedad u otras patologías deberán solucionarse antes de ser pintados.
- La pintura antigua mal adherida debe eliminarse completamente.
- Si la pintura antigua se encuentra en buen estado, proceder a una limpieza y un lijado cuidadoso.
- Proteger los metales cercanos con una imprimación adecuada.

Aplicación

Material de aplicación

- Brocha (para superficies pequeñas y retoques)
- Rodillo de pelo medio o largo
- Pistola

Dilución

- Listo al uso, NO DILUIR

Modo de aplicación y limpieza

- Agitar el producto antes de su utilización, hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar 1 o 2 capa/s de **HERMINA BC**, asegurándose que todo el soporte queda cubierto uniformemente.
- Limpieza de los utensilios con agua dulce, o con disolvente aromático si el producto se ha secado.

Precauciones para el uso y conservación

- Conservar en un lugar protegido de heladas y temperaturas elevadas, hasta 24 meses en su envase original, sin abrir. (Almacenar el envase original entre 5°C y 30°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar)
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- La temperatura del soporte y ambiental deben ser superiores a 8°C y la humedad relativa inferior al 65%.
- En el caso de antiguos soportes pintados con alto contraste, pueden ser necesarias 2 capas de producto para un resultado óptimo.
- Se recomienda aplicar las capas cruzadas para una óptima opacidad.
- Debido a la constante preocupación que PPG tiene por el medio ambiente, apostamos en reducir el impacto ambiental mediante el incremento de la utilización de plástico 100% reciclado contribuyendo, de esta forma, a la reducción significativa de los niveles de polución. La información relativa a la utilización de plástico reciclado consta en cada uno de nuestros envases.
- No vierta la pintura residual por desagües. Si el envase contuviera una capa fina de producto seco en el fondo y en las paredes del envase, esta puede ser llevada a un punto de reciclado.
- Para eliminar envases con pintura no reutilizable, ponga en el envase material absorbente y deje secar.
- Entregue los envases con pintura en buen estado a instituciones benéficas para que puedan reutilizar el producto.

Certificaciones

Certificaciones y Ensayos

- Todas nuestras plantas francesas están certificadas según **ISO 14.001**.
- Clasificación de producto según norma NF T 36-005: **Familia 1 Clase 7a2**
- **Lavabilidad** (Resistencia a la abrasión húmeda según Norma NF EN 13300): **Clase 2**
- HERMINA BC es válido para la certificación: **HQE™, LEED®, BREEAM®**
- Emisiones al aire interior (según ISO 16000): **A+**
- Ecológico según criterio de la comisión europea FR/044/020 UE: **ECOLABEL**
- Certificado **M1** (RTS Finlandia)