

Definición

- Imprimación nutritiva concentrada, a base de resinas alquídicas modificadas en solución.

Destino

- INTERIOR/EXTERIOR NUEVO/MANTENIMIENTO
- En interiores: imprimación de paredes y techos de soportes habituales, normalmente absorbentes del edificio (excepto metales) para aplicar antes de pintar, raspar o enlucir.
- En exteriores: Imprimación para madera. Puede aplicarse sobre carpintería, siempre que vayan a ser posteriormente pintados.


Propiedades

- Cubrición excelente.
- Aplicación fácil.
- Uniforma la absorción de los soportes
- Facilita la posterior aplicación de acabados.
- Buena tensión.
- Puede aplicarse sobre materiales alcalinos en interiores.



Brocha Rodillo Pistola

Datos ambientales y de salud

■ Etiqueta medioambiental	■ No aplica
■ Emisiones dentro del Aire interior (según ISO 16000)	 Sin compuestos CMR clase 1 y 2 (según 30/04/2009)
■ COV (según la Directiva 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valor límite UE para el producto (cat A/g): 350g/l ■ El producto contiene un máximo de 350g/l COV ■ Los valores COV según nuestros colorantes
■ Producción	<ul style="list-style-type: none"> ■ Todas nuestras fábricas francesas están certificados ISO 14001 ■ Nuestros puntos de distribución a más de 800km
■ Certificado de construcción	■ No aplica
■ Fichas de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consultar las FDS en: - www.quickfds.fr - www.seigneurie.es
■ Fichas ambientales y de salud	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consultar las FDES en: - www.inies.com - www.seigneurie.es
■ Declaración medioambiental	■ Consultar en: www.declaration.environnementale.gouv.fr

Características generales

Aspecto en envase

Líquido cremoso.

Aspecto de la capa seca

Semi mate

Colores

- En stock: blanco.
- En máquina de tinter: tonalidades pastel de la carta Chromatic®.

Densidad

(en blanco: kg/dm³)

- 1,46 ± 0,05 (norma EUR PL 004)

Extracto seco

En peso (norma EUR PL 005): 78 ± 2%.

En volumen (teórico): 58 ± 2%.

Tiempo de secado

(a 23°C - 50% HR)

- Entre capas: 4 horas.
- Secado: 8 horas.
- Repintado: 24 a 48 horas. En épocas de frío y humedad y sobre soportes porosos, el tiempo de secado puede variar.

Rendimiento

8 a 10 m²/litro.

Brillo especular

< 6% en un ángulo de 85°.

Envases

5 litros y 15 litros.

Conservación

24 meses en su embalaje original, sin abrir. Conservar en un lugar protegido de heladas y temperaturas elevadas.

IMPRIMA

Aplicación

Proceso

INTERIOR	EXTERIOR (sobre madera)
Cepillado, lijado, 1 capa de IMPRIMA diluido, revoco, si es necesario, enlucido, lijado.	Cepillar con cuidado, 1 capa de IMPRIMA diluido
Capas de acabado	

Soportes y superficies, preparación

Soportes

- Según la norma NF DTU 59.1
 - En interiores: yeso, madera, enlucidos nuevos o antiguos, cemento o derivados pintados o no con pinturas antiguas en buen estado.
 - En el exterior: madera.
- Es necesario realizar un reconocimiento previo que determine la naturaleza de las preparaciones.

Trabajos preparativos

- Según la norma NF DTU 59.1.
- Antiguos lacres en buen estado: tras su limpieza, lijado y aclarado cuidadoso.
- Barniz antiguo: decapado total seguido de un aclarado cuidadoso.

Aplicaciones

Material de aplicación

- Rodillo de 12mm. y brocha para carpintería.
- Pistola.

Dilución

- Brocha, rodillo: Añadir 5% a 10% en volumen de White-Spirit en función de las superficies.
- Pistola: consúltenos.

Limpeza del material

Con disolventes.

Precauciones para el uso

Condiciones de aplicación según la norma NF DTU 59.1.

Características legales

Clasificación AFNOR

NF T 36005: Familia I - Clase 4 a

Punto de inflamación

Entre 21°C y 55°C.

Higiene y seguridad

- Inflamable.
- No respirar los aerosoles. En caso de una ventilación insuficiente hay que llevar un equipo respiratorio adecuado

En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves de 8h a 18h, Viernes de 8h a 14h.)