



Pintura acrílica monocomponente para marcación de pavimentos.

- Para señalización y marcación de calles, estacionamientos, áreas de almacenamiento, etc. Obra nuevas y renovación.
- Aspecto: **Mate**
- Soportes: **Hormigón, cemento, revestimientos betuminosos, asfalto y pinturas antiguas compatibles**
- Colores disponibles: **Blanco, Amarillo**
- Otros colores bajo pedido especial: **Azul, Rojo y Negro**



PROPIEDADES

- Producto listo al uso
- Fácil aplicación
- Secado muy rápido
- Aplicable a altos espesores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimiento:** 2 a 4 m²/L
- **Secado al tacto:** 5 minutos
- **Secado total:** 30 min, espesor seco 150 µm (Circulable)

(Obs.: 20°C y HR 65%, Depende de las condiciones climáticas durante la aplicación y del espesor seco depositado)

- **Densidad:** 1,60 ± 0,1 Kg/L(20°C)
- **Punto de inflamación:** < 21°C
- **Contenido en sólidos (en volumen):** 55 ± 2 %
- **Espesor seco:** 150 a 250 µm/capa

*Amarillo sin diluir; Los valores de COV indicados tienen en consideración nuestros colorantes y diluyentes recomendados.

Valor límite de la UE para este producto (subcat. A/i): 500 g/L. Este producto contiene un máx. *384 g/l COV.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Después de la preparación, las superficies deben estar bien secas y curadas, cohesionadas, sin fisuras, desengrasadas, exentas de polvo, y partículas no adherentes.

- Realizar un lijado en toda el área a pintar, seguida de una limpieza general
- Proceder con todas las reparaciones necesarias

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Homogeneizar bien el producto antes de aplicar.
- Añadir diluyente 21-06 en las siguientes proporciones:
 - Brocha o rodillo: 0 a 2%;
 - Pistola airless, boquilla 19 a 23/1000', presión 200 a 250 bar: 0 a 10%.

APLICACIÓN

- Sobre las superficies debidamente preparadas, aplicar 1 a 2 capas de producto.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- Brocha, rodillo, pistola airless.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

- Diluyente 21-06.

INDICACIONES IMPORTANTES

- La temperatura de la superficie debe estar entre 5°C y 30°C y a 3°C por encima del punto de rocío.
- Ficha de datos de seguridad disponible mediante solicitud.
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad normalmente recomendadas en la aplicación de pinturas y en la ficha de datos de seguridad del producto.
- No aplicar el producto con humedad relativa superior al 80% y temperatura ambiente inferior a 10°C o superior a 30°C.
- **CONDICIONES DE ALMACENAJE RECOMENDADAS:** Almacenar en envase original entre 5°C y 35°C, en lugar seco y bien ventilado, al abrigo de fuentes de calor y de la luz solar directa.

Nota: Considerando las diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que se proceda a ensayos previos de aplicación. En caso de duda consulte nuestro Servicio de Atención al Cliente 902 11 37 09.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém (PORTUGAL)
| www.seigneurie.es | Tel.: 902 11 37 09

