

## Definición

■ Pintura de aspecto mate profundo a base de resinas Hydro PLIOLITE® en dispersión acuosa.

®marca registrada OMNOVA.

## Destino

- EXTERIOR  
SOPORTES NUEVOS / FACHADAS EN SERVICIO
- Decoración de fachadas.

## Propiedades

- Excelente adherencia al soporte.
- Resistencia extraordinaria a la intemperie.
- Se aplica fácil y cómodamente (poco olor, poca proyección).
- Deja respirar el soporte.
- Buen secado, lo que permite una gran seguridad de ejecución en obra.
- Protege el soporte de la carbonatación gracias a su resistencia a la difusión de CO<sub>2</sub>.
- PV n° T1.222.1 de la universidad de DORTMUND.



## Datos ambientales y de salud

■ Etiqueta medioambiental	■ No aplica
■ Emisiones dentro del Aire interior (según ISO 16000)	■ No aplica
■ COV (según la Directiva 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valor límite UE para el producto (cat A/c): 40g/l</li> <li>■ El producto contiene un máximo de 26g/l COV</li> <li>■ Los valores COV según nuestros colorantes</li> </ul>
■ Producción	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Todas nuestras fábricas Francesas están certificados ISO 14001</li> <li>■ Nuestros puntos de distribución a más de 800km</li> </ul>
■ Certificado de construcción	■ No aplica
■ Fichas de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consultar las FDS en: - <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a></li> <li>- <a href="http://www.seigneurie.es">www.seigneurie.es</a></li> </ul>
■ Fichas ambientales y de salud	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consultar las FDES en: - <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a></li> <li>- <a href="http://www.seigneurie.es">www.seigneurie.es</a></li> </ul>
■ Declaración medioambiental	■ Consultar en: <a href="http://www.declaration.environmentale.gouv.fr">www.declaration.environmentale.gouv.fr</a>

## Características generales

### Aspecto en envase

Alta viscosidad.

### Aspecto de la capa seca

Mate profundo.

### Colores

- En stock: blanco.
- En máquina de tintar: colores de la carta "Chromatic® Façade".

### Extracto seco

(En blanco).  
En peso (norma EUR PL 005): 68,5 ± 2%.  
En volumen (teórico): 49 ± 2%.

### Densidad

(medido): kg/dm<sup>3</sup>  
■ 1,60 ± 0,05 (norma NF EN ISO 2811-1)

### Tiempo de secado

(a 23° C - 50% HR)  
■ Secado al tacto: 1 hora.

### Tiempo de repintado

(a 23° C - 50% HR)  
■ Repintado: 12 horas aprox.

### Rendimiento

6 a 8 m<sup>2</sup>/litro (por capa)

### Envases

5 litros y 15 litros.

### Conservación

24 meses en su envase original, sin abrir. Conservar en un lugar protegido de heladas y temperaturas elevadas.

# Aplicación

Octubre 2017

## Proceso

	Hormigón, mortero de cemento y derivados	
IMPRIMACIÓN <sup>(1)</sup>	PANCRYTEX diluido al 10 a 15% <sup>(2)</sup>	IMPRITEX, PANTIPRIM o IMPRIDERME
CAPAS DE ACABADO	1 a 2 capas PANCRYTEX	

(1) Véase las fichas técnicas correspondientes.

(2) Dilución en función del relieve y del estado del soporte.

## Soportes y superficies, preparación

### Soportes

- Nuevos, duros, sanos y compactos.
  - Hormigón encofrado o prefabricado de granulado corriente o ligero, tipo hormigón visto y según la norma NF P 18-210 (DTU 23.1) o la norma NF P 10-210 (DTU 22.1).
  - Enlucido a base de aglomerantes hidráulicos tradicional conforme a la norma NF P 15-201 (DTU 26.1).

- Antiguos: De idéntica naturaleza que los soportes nuevos cubiertos o por antiguas pinturas sin descascarillar. Estos soportes deben estar duros, sanos, compactos y secos, y para determinar la naturaleza de las preparaciones y de la capa de imprimación hay que efectuar una inspección previa.

### Trabajos preparativos

- Se deben realizar según la norma NF DTU 59.1 y se ejecutará con el mayor cuidado. Si es necesario realizar un saneamiento de la superficie, utilizar un fungicida/algicida adecuado.

## Aplicaciones

### Material de aplicación

- Rodillo texturado 14mm.
- Brocha (superficies pequeñas, retoques).
- Pistola: Presión 210 bares, boquilla 519.

### Dilución

Brocha y con rodillo:


- en 1ª capa sin imprimación, diluir el PANCRYTEX al 10%, añadir de 1 a 2 litros de agua aprox. por envase de 15 litros.

### Limpieza del material

Con agua, o con disolventes aromáticos si el producto se ha secado.

### Precauciones para el uso

- Condiciones climáticas para la aplicación según la norma NF P 74-201 (DTU 59.1) Temperatura ambiente y temperatura de la superficie superiores a 5° C. Humedad relativa de ambiente inferior a 80%. El producto no debe aplicarse en ambientes que puedan dar lugar a condensaciones, ni sobre soportes recalentados, ni de modo general, en condiciones que activen anormalmente el secado (viento, sol, etc.)
- Se desaconseja utilizar colores cuyo coeficiente de absorción solar sea superior a 0,7 (colores cuyo índice de luminiscencia luminosa "Y" sea inferior a 35%) sobre superficies que puedan estar expuestas al sol.

Estos colores no se indican en la carta de colores "Chromatic" mediante el símbolo . En todo caso, para estos colores oscuros existe la nueva tecnología de Seigneurie, Outside Unlimited Colors®, para que se puedan aplicar en exteriores. Esta tecnología, mediante una formulación específica de colorantes, permite la obtención de un coeficiente de absorción de <0,7, cumpliendo de esta manera con el margen de aceptación de DTU 59.1 y 42.1. Una subcapa blanca es necesario antes de aplicar las capas finales.

- No obstante, puede ser necesaria una protección reforzada contra el desarrollo de microorganismos en ambientes especialmente propicios para el desarrollo de musgos, algas o líquenes.

## Características legales

### Clasificación AFNOR

- NF T 36-005: Familia I - Clase 7b2
- XP T 34-722: D 2
- NF EN 1062-1: E<sub>3</sub> - V<sub>1</sub> - W<sub>2</sub> - A<sub>0</sub> - C<sub>1</sub>

### Higiene y seguridad

- Guardar fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, consultar inmediatamente con un médico y enseñarle el envase o la etiqueta.

En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (L-J de 8h a 18h, V de 8h-14h)

PPG Dyrup Spain S.A.

Pol. Ind Santiga – Pla dels Avellaners, 4 - 08210 Barberà del Vallès (BCN) Tel.: +34 902113709

[www.seigneurie.es](http://www.seigneurie.es)