

BONDEX MULTITRATAMIENTO



INT/EXT

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

REF.4003 FT N°0071

SEP-2015 (WE0123)



- Para el **tratamiento preventivo/curativo al agua** de cualquier estructura y mobiliario de la madera, previo al acabado mediante lasur, pintura o barniz.
- Acabado **Liso**
- Disponible en **Incoloro**.



0,75L

5L

25L



TIPO DE PRODUCTO	LOCAL DE APLICACIÓN	SOPORTES
Tratamiento preventivo/curativo N° registro: 15-80-03782	Interior / Exterior	Madera

PROPIEDADES

Insecticida	➔
Fungicida	➔
Anti-termitas	➔
Acción preventiva	➔

BENEFICIOS

Efecto preventivo y curativo ante carcoma
Efecto preventivo ante hongos de azulado
Efecto preventivo ante termitas
Hasta 10 años de acción preventiva

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- RENDIMIENTO: 3 m²/L
- SECADO AL TACTO: 1 h
- SECADO TOTAL: 48 h

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- DENSIDAD: 1 Kg / L (a 20°C)
- PUNTOS DE INFLAMACIÓN: > 100 °C
- COMPOSICIÓN:
 - Cipermetrina (0.1 %)
 - IPBC (0.05 %)
 - Propiconazol (0.15 %)
 - Tebuconazol (0.05 %)



BONDEX MULTITRATAMIENTO

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

SEP-2015 (WE0123))

REF.4003 FT N°0071

Preparación de Superficies

- La madera debe estar seca (grado de humedad no superior al 18 %), y exenta de cualquier revestimiento (lasur, cera, barniz o pintura) y limpias de polvo, grasa. Recomendamos la eliminación de antiguas capas de pintura mediante Bondex Decapante Universal (ref.8015)

Aplicaciones y Usos Autorizados



- Envase de 0,75 L : Uso por el público en general : aplicación superficial. Producto líquido para el tratamiento de la madera.
- Envase de 5 L y 25L : Exclusivamente por personal especializado. Uso ambiental: Tratamiento de la madera en instalaciones industriales superficial y en profundidad. Clase de riesgo 3 (madera sometida a humidificaciones intermitentes: carpintería exterior, etc.)

Aplicación

- Agitar bien el producto antes de usar
- Aplicar una dosis equivalente a 3 m²/L, en todas las caras y extremos de la estructura a tratar. No diluir.

Modo de empleo



- Envase de 0,75 L : Aplicación a brocha (2-3 manos).
- Envase de 5 L y 25 L: Aplicación a brocha, equipo de proyección.

Eficacia

- Cumple la norma UNE-EN 46: Determinación de la eficacia preventiva contra las larvas recién nacidas de Hylotrupes bajulus tras ensayos de envejecimiento por evaporación UNE-EN73 y por deslavado UNE-EN84 para tratamiento superficial.
- Cumple la norma UNE-EN 22: (Curativa frente a las larvas de Hylotrupes bajulus).
- Cumple la norma UNE-EN 56.411-EN 118: Determinación de la eficacia preventiva contra las termitas del género Reticulitermes, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación UNE-EN73 y por deslavado según EN84.
- Cumple la norma UNE-EN 56.412-EN 113: Determinación del umbral de eficacia contra hongos basidiomicetos xilófagos, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84 .
- Cumple la norma UNE EN 56.419-EN 152-1: Determinación de la eficacia preventiva de un tratamiento de protección de la madera elaborada contra el azulado. Tratamiento por pincelado.

Limpieza de herramientas

- Agua

Indicaciones importantes

- Conservación: De dos a tres años, en envase original cerrado, almacenado evitando altas temperaturas.
- No aplicar con temperatura inferior a 5° C ni humedad relativa superior al 80 %.
- No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.
- Ventílese adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto.
- No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina
- No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.
- Plazo de seguridad recomendado para uso ambiental: 12 horas
- En maderas exóticas o ricas de taninos, se recomienda realizar una prueba previa.
- A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Nota: Como las condiciones pueden ser diversas, se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves las 8H00 hasta las 18H00, Viernes desde las 8H00 hasta las 14H00).



Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

PINTURAS DYRUP, S.A.
Polígono Industrial Santiga, Plá dels Avellaners, 4
E-08210 Barberà del Vallés Barcelona, Spain
www.dyrup.es
Tel.: +34 93 729 30 00