

PREMIOR MATE



Abril 2017

Definición

- Esmalte mate a base de una dispersión acrílica de poliuretano en fase acuosa.

Destino

- INTERIOR
- NUEVO/MANTENIMIENTO
- Protección y decoración de carpintería de madera o de metal sobre una imprimación adecuada.
- Para trabajos de acabado A

Propiedades

- Gran dureza de la película seca (resistente a pequeños golpes y a ralladuras).
- Mayor protección frente a cualquier degradación por suciedad y las huellas de las manos.
- Aspecto mate sedoso, permanece estable con el paso del tiempo.
- Excelente tensión.
- Ausencia de retoques.
- Gran facilidad de mantenimiento.



Datos ambientales y de salud

■ Etiqueta medioambiental	
■ Emisiones dentro del Aire interior (según ISO 16000)	Sin compuestos CMR clase 1 y 2 (según 30/04/2009)
■ COV (según la Directiva 2004-42/CE)	■ Valor límite UE para el producto (cat A/d): 130g/l ■ El producto contiene un máximo de 130g/l COV ■ Los valores COV según nuestros colorantes
■ Producción	■ Todas nuestras fábricas Francesas están certificados ISO 14001
■ Certificado de construcción	■ PREMIOR MATE es elegible para certificados: LEED HQE, BREEAM®
■ Fichas de seguridad	■ Consultar las FDS en: - www.quickfds.fr - www.seigneurie.es
■ Fichas ambientales y de salud	■ Consultar las FDES en: - www.inies.com - www.seigneurie.es
■ Declaración medioambiental	■ Consultar en: www.declaration.environmentale.gouv.fr



Abril 2017

Características generales

Aspecto en envase

Pintura líquida

Aspecto de la capa seca

Mate sedoso

Extracto seco

(En blanco).

En peso (norma EUR PL 005): $55 \pm 2\%$.

En volumen (teórico): $42 \pm 2\%$.

Densidad

(en blanco): kg/dm^3

■ $1,26 \pm 0,05$ (norma EUR PL 004)

Brillo especular

(en blanco): norma NF EN ISO 2813

$12 \pm 5\%$ en un ángulo de 85° .

Envases

1 litro, 3 litros y 10 litros según los bases.

Rendimiento

12 a $14 \text{ m}^2/\text{L}$ por capa, en soportes lisos.

Colores

- En stock: blanco.
- En máquina de teñir: todos los colores de la carta "Chromatic®".

Tiempo de secado

(a 23°C - 50% HR)

- Seco al tacto: 2 horas.
- Repintado: 6 horas.

Conservación

- 12 meses en su envase original, sin abrir.
- Conservar en un lugar protegido de heladas y temperaturas elevadas.

Aplicación

Abril 2017

Naturaleza de los soportes y preparación de las superficies

Soportes

- Según la norma NF DTU 59.1.
- En interiores: madera y metales, nuevos o viejos, recubiertos o no con pinturas antiguas en buen estado, preparados y especialmente lijados.

Trabajos preparativos

- Según la norma NF D.T.U. 59.1.

Herramienta de aplicación

Herramientas de aplicación

- Brocha "especial acrílica".
- Rodillo de microfibras, fibras cortas de 6 o 10 mm, o rodillo de poliamida texturado 8 mm.
- Pistola.

Dilución

- Rodillo, brocha: listo para usar. No diluir.
- Pistola: adaptar según el material.

Coloración

Mediante máquina de tinter con nuestros colorantes "**Absolu System**"

Limpieza del material

Con agua, o con disolvente si el producto se ha secado.

Proceso de aplicación

Imprimación adaptada al soporte*	IMPRIMA, o una imprimación adecuada** según la naturaleza de la superficie
Acabado	2 capas de PREMIOR MAT

*Véase las fichas técnicas correspondientes.

**Consúltenos.

Precauciones para el uso

- Condiciones de aplicación según la norma NF DTU 59.1.
- Especialmente, no se debe trabajar con una temperatura inferior a 8° C en el interior.
- A pesar de su resistencia, puede aparecer, como en todos los esmaltes mates, marcas de pulido durante la utilización de **PREMIOR MAT**. En locales de uso intensivo, utilizar preferentemente **PREMIOR SATIN**.
- **PREMIOR MATE** se puede sedimentar, no tirar.

Características legales

Clasificación AFNOR

NF T 36005 Familia I - Clase 7b2 - 6a

En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves de 8h a 18h, Viernes de 8h a 14h.)

PPG Dyrup Spain, S.A.

C/ Pla dels Avellaners, 4 – Pol Ind Santiga. 08210- Barberà del Vallés (Barcelona)

Tél.: +34 902 11 37 09

www.seigneurie.es