

Definición

- Imprimación mate sin tensión a base de resinas largas en aceite.

Destino

- INTERIOR NUEVO/MANTENIMIENTO
- Decoración y protección de todas las superficies habituales de los edificios. Formulado especialmente para techos difíciles.
- Para trabajos especiales

Propiedades

- Trabajo rápido (mojado sobre mojado).
- Sin tensión.
- Gran facilidad de aplicación (se desliza bajo el rodillo).
- Importante tiempo abierto.
- Aislante y oculta (bloquea las manchas de hollín, humo, nicotina, humedad,...).
- Opacidad muy buena.



Mate Brocha Rodillo

Datos ambientales y de salud

■ Etiqueta medioambiental	■ No aplica
■ Emisiones dentro del Aire interior (según ISO 16000)	 Sin compuestos CMR clase 1 y 2 (según 30/04/2009)
■ COV (según la Directiva 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valor límite UE para el producto (cat A/g): 350g/l ■ El producto contiene un máximo de 350g/l COV ■ Los valores COV según nuestros colorantes
■ Producción	<ul style="list-style-type: none"> ■ Todas nuestras fábricas Francesas están certificados ISO 14001 ■ Nuestros puntos de distribución a más de 800km
■ Certificado de construcción	■ No aplica
■ Fichas de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consultar las FDS en: - www.quickfds.fr - www.seigneurie.es
■ Fichas ambientales y de salud	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consultar las FDES en: - www.inies.com - www.seigneurie.es
■ Declaración medioambiental	■ Consultar en: www.declaration.environmentale.gouv.fr

Características generales

Aspecto en envase

Líquido tixotrópico.

Aspecto de la capa seca

Mate.

Colores

- En stock: blanco.
- En máquina de tintar: colores de la carta Chromatic®.

Densidad

(en kg/dm³)

- 1,66 ± 0,2 (norma EUR PL 004)

Extracto seco

(En blanco).
En peso (norma EUR PL 005): 80 ± 2%.
En volumen (teórico): 57 ± 2%.

Tiempo de secado

(a 23°C - 50% HR)

- Secado al tacto: 25 minutos.
- Repintado:
- "húmedo sobre húmedo" con aplicación de la segunda capa cuando la 1ª capa comienza a matear,
- o repintar después de 24 horas con la misma pintura u otro tipo de pintura de interiores: esperar hasta el secado completo de la primera capa (24 horas) antes de aplicar la segunda.

Rendimiento

8 a 10 m²/litro por capa.

Brillo espejo

<2% en un ángulo de 85°.

Envases

5 litros y 15 litros.

Conservación

12 meses en su envase original, sin abrir.

TAÏGA

Aplicación



Marzo 2016

Proceso

IMPRIMACIÓN	1 capa de TAÏGA
ACABADO	Todas las pinturas interiores de Seigneurie y ésta misma.

Soportes y superficies, preparación

Soportes

- Todos los soportes usuales de la construcción. Según la norma DTU 59.1.
- Todas las imprimaciones usuales de la construcción.
- TAÏGA está pensado principalmente para techos con problemas.

Trabajos preparativos

- Según la norma DTU 59.1.
- Se puede aplicar directamente sobre soportes no pintados, por ejemplo, yesos, placas de pladur, hormigón, cemento y derivados, como también sobre pinturas anteriores en buen estado (seco y coherente).

Aplicaciones

Material de aplicación

- Brocha.
- Rodillo 12 mm.

Limpieza del material

Con White-Spirit.

Precauciones para el uso

Condiciones de aplicación según la norma DTU 59.1.

Dilución

- Pincel, rodillo: listo para usar.

Características legales

Clasificación AFNOR

NF T 36005: Familia I - Clase 4a/2b

Punto de inflamación

Entre 21° C y 55° C.

Higiene y seguridad

- Inflamable.
- No respirar los aerosoles. En caso de una ventilación insuficiente hay que llevar un equipo respiratorio adecuado.

En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves de 8h a 18h, Viernes de 8h a 14h).

PPG Dyrup Spain, S.A.
C/ Pla dels Avellaners, 4 – Pol Ind Santiga. 08210- Barberà del Vallés (Barcelona)
Tél.: +34 902 11 37 09
www.seigneurie.es